

ポリマー系アクリレート									
KRM 8981	アクリルオリゴマー		APHA < 200	50,000 / 25 °C			+-	-	-
EBECRYL 745	アクリルオリゴマー HDDA 25 %, TPGDA 25 % 含有		ガードナー < 3	20,000 / 25 °C		30	+	-	+-
IRR 679	アクリルオリゴマー 酢酸n-ブチル 30 % 含有	2	APHA < 120	1,600 / 25 °C			+	+-	+-

配合 : resin / PGM / CPK / TPO = 70 / 30 / 3 / 1

塗工 : バークォーター (dry 5 - 10μm)

乾燥 : 60°C, 5 min.

硬化 : 150 mW/cm², 500 mJ/cm²